

# 寸法精度について

アクリル板カット寸法の精度

1 辺の寸法 (mm)	精度 (mm)
300mm以下	±0.5
600mm以下	±1.0
900mm 以下	±1.5
1200mm 以下	±1.5
1500mm 以下	±2.0
1800mm 以下	±2.0

アクリル板厚みの精度 (汎用押し板)

板厚 (mm)	精度 (mm)
2.0	±0.2
3.0	±0.2
4.0	±0.3
5.0	±0.3
6.0	±0.3
8.0	±0.4
10.0	±0.5

アクリル板の物性につきましては各メーカーの測定値を参考にしてください。

旭化成 デラグラスシリーズ

[http://www.aktp.co.jp/aktp\\_mma/data.html](http://www.aktp.co.jp/aktp_mma/data.html)

三菱レイヨン アクリライトシリーズ

<http://www.mrc.co.jp/acrylite/spec/>

住友化学 スミペックスシリーズ

<http://www.sumitomo-chem.co.jp/acryl/0222bussei.html>

G-Assist Co.,Ltd.

株式会社ジーアシスト